



Technische Daten

Transferfolie	Polyurethan, gegossen
Klebstoff	Polyurethan-Heißschmelzkleber
Dicke in (mm)	0,10 +/- 5 %
Liner	PET-Folie, selbstklebend

Transferbedingungen

Temperatur	160° C
Druck	2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck]
Andruckzeit	15sek.

Waschbeständigkeit

80° C Trockner geeignet und chemisch reinigungsbeständig;
Perchlorethylen (Tetrachlorethen).
Textil vor der Wäsche auf links wenden.

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen. Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.