

Technische Daten

Spezifikationen	Kalandrierte PVC Folie mit Polymerklebebeschichtung
Stärke	200 bis 350 Mikrometer
Reißfestigkeit	Breite: 5,1 kg / cm Länge: 6,9 kg / cm
Dehnung	bis zu 220 %
Ausdehnung nach 48 Std. bei 65°C	Breite: 0,9 % Länge: 0,6 %
Zugfestigkeit	Breite: 262 kg / cm Länge: 230 kg / cm
Kleber	Acryl und Aktiv, feuchtigkeitsunempfindlich
Kleberstärke	20 min nach der Installation: 1,04 kg / cm 24 h nach der Installation: 1,43 kg / cm 3 Tage nach der Installation: 1,51 kg / cm 7 Tage nach der Installation: 1,65 kg / cm
Kleberkraft (max. 70°C)	Nach 1 Tag: 1,37 kg / cm Nach 7 Tagen: 1,03 kg / cm
Ideale Instalations-Temperatur	20 °C bis 25 °C (min. 12 °C und max. 35 °C)
Montagehinweise	Trockenverklebung mit einem geeigneten Rakel. Formverklebung unter Verwendung einer Heißluftpistole
Brandschutz	B1

Der Hersteller gewährt auf diese Möbelfolie eine Garantie von 10 Jahren für die Innenmontage. Diese Garantie bezieht sich auf Delamination, Risse, Gelbfärbung und andere Veränderungen im Aussehen. Die Haltbarkeit der Möbelfolien für die Innenmontage liegt in Abhängigkeit verschiedener Faktoren bei bis zu 15 Jahren in Mitteleuropa.

Die Folie hat hervorragende Abriebfestigkeit gegen Säure (Ethanol, Salz), Flecken, Schmutz und Schimmel, außer Xylol.

Verlauf der Holzdekore

