

Infrarot (IR)- Schutzfolie

Art-Nr. 521010 - Innenmontage - hell verspiegelt

|| Eigenschaften

Licht-	Reflexion	Innen	38 %
		Außen	38 %
	Transmission		34 %
Solar-	Reflexion		44 %
	Absorption		39 %
	Transmission		17 %
Schattierungs- Koeffizient			0,30
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			k.A.
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,27
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Infrarot (IR)- Reduzierung (760-2500 nm)			±85 %
Blendreduzierung			62 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			70 %

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1978 - 1994	✓
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✗
	2 (-fach)	1995 - Heute	✗
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗

Technische Daten

Material	PET / PVC-Zusammensetzung
Foliendicke	ca. 55 µm
Kleber	Pressuresensitive-Klebesystem

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.